

시험 성적서

의뢰자 : (주)프리즘테크놀로지

주 소 : 경기 부천시 원미구 약대동 부천테크노파크 201-304

품 명 : #1~#24 SHEET

의뢰자제시시료명 : #1 일반용지/염료잉크A(CYAN),
#2 일반용지/염료잉크A(MAGENTA),
#3 일반용지/염료잉크A(YELLOW),
#4 일반용지/염료잉크A(BLACK),
#5 일반용지/염료잉크B(CYAN),
#6 일반용지/염료잉크B(MAGENTA),
#7 일반용지/염료잉크B(YELLOW),
#8 일반용지/염료잉크B(BLACK),
#9 일반용지/프리즘백년안료잉크(CYAN),
#10 일반용지/프리즘백년안료잉크(MAGENTA),
#11 일반용지/프리즘백년안료잉크(YELLOW),
#12 일반용지/프리즘백년안료잉크(BLACK),
#13 사진용지/염료잉크A(CYAN),
#14 사진용지/염료잉크A(MAGENTA),
#15 사진용지/염료잉크A(YELLOW),
#16 사진용지/염료잉크A(BLACK),
#17 사진용지/염료잉크B(CYAN),
#18 사진용지/염료잉크B(MAGENTA),
#19 사진용지/염료잉크B(YELLOW),
#20 사진용지/염료잉크B(BLACK),
#21 사진용지/프리즘백년안료잉크(CYAN),
#22 사진용지/프리즘백년안료잉크(MAGENTA),
#23 사진용지/프리즘백년안료잉크(YELLOW),
#24 일반용지/프리즘백년안료잉크(BLACK)

접 수 번 호 : H216-07-02823

발 급 일 자 : 2007-06-07

용 도 : 품질관리용

쪽 번 호 : 1/3

2007-05-31일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

<다음페이지 계속>

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

FITI시험연구원장

접 수 번 호 : H216-07-02823

쪽 번 호 : 2/3

시 험 항 목

시 험 결 과

(01) 일광견뢰도 (KS K 0700:2006, 페이드오미터, BLUE SCALE) : 급

	#1	#2	#3	#4	#5
20 표준퇴색시간	4	1	1	1	40이상
	#6	#7	#8	#9	#10
20 표준퇴색시간	2	3	3	40이상	40이상
	#11	#12	#13	#14	#15
20 표준퇴색시간	40이상	40이상	3	1	2
	#16	#17	#18	#19	#20
20 표준퇴색시간	3	4	3	2	4
	#21	#22	#23	#24	
20 표준퇴색시간	40이상	40이상	40이상	40이상	

(02) 물견뢰도 (KS K ISO 105 E01:2005) : 급

	#1	#2	#3	#4	#5
변퇴색 오 염	1	1	1	1	1
- 면	3-4	3-4	4-5	1	4-5
- 모	3-4	3-4	4-5	2	3
	#6	#7	#8	#9	#10
변퇴색 오 염	1	1-2	1	4-5	4-5
- 면	2-3	2	2-3	4-5	4-5
- 모	2-3	4-5	2	4-5	4-5
	#11	#12	#13	#14	#15
변퇴색 오 염	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
- 면	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
- 모	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

접 수 번 호 : H216-07-02823

쪽 번 호 : 3/3

(02) 계속

	#16	#17	#18	#19	#20
변퇴색	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
오 염					
- 면	2-3	4-5	4-5	4-5	4
- 모	2	4-5	4-5	4-5	3-4
	#21	#22	#23	#24	
변퇴색	4-5	4-5	4-5	4-5	
오 염					
- 면	4-5	4-5	4-5	4-5	
- 모	4-5	4-5	4-5	4-5	
